

	HeBoFill® 230	HeBoFill® 400	HeBoFill® 410	HeBoFill® 490	HeBoFill® 501	HeBoFill® 511	HeBoFill® 641	HeBoFill® extrusion
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Reinheit (B+N)	> 98,5 %	> 98,5 %	> 98,5 %	> 98,5 %	> 98,5 %	> 98,5 %	> 98,5 %	> 97 %
Sauerstoff	< 1,0 %	< 1,5 %	< 1,5 %	< 0,3 %	< 0,5 %	< 1,3 %	< 0,5 %	< 1,0 %
Boroxid	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,3 %	< 0,1 %	< 0,2 %	< 0,2 %	< 0,7 %
Kohlenstoff	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,3 %
Spezifische Oberfläche (BET)	~ 15 m ² /g	16 m ² /g	20 m ² /g	~ 3 m ² /g	< 1 m ² /g	14 m ² /g	7 m ² /g	6-8 m ² /g
Mittlere Teilchengröße (D₅₀)	3,0 µm	4,0 µm	2,0 µm	25 µm	45,0 µm	10,0 µm	12,0 µm	10,0 µm

Die angegebenen Werte sind typische Werkstoffkennwerte und als Richtwerte nicht zur Erstellung von Spezifikationen bestimmt. Sie unterliegen einer produktionsbedingten Toleranz und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenveränderungen bleiben vorbehalten. Eine Verletzung von Schutzrechten Dritter ist selbst zu überprüfen und gegebenenfalls zu beseitigen.